ПРОМСОРТ КАЛУГА

Сертификат качества № 11356 от 02.08.2024

Грузополучатель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-ТАГАНКА"
347924, Ростовская обл, г. Таганрог, ул Мосейкина, д. 55-Г

Грузоотправитель:
Общество с ограниченной ответственностью "ПромСорт-Калуга"
Заказ № 24070.0662
Договор № 14.217920.231 от 07.09.2023

Производитель:
249020, ул. Лыковая, владение 6, строение 1, село Боровенки, Боровский район, Калужская область, Российская Федерация
ООО "ПромСорт-Калуга"

Наименование продукции:
Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Стр. 1
Страница 1

Всего мест: 21
Всего вес нетто: 69,264
Всего вес брутто: 69,474

Транспортное средство № 52172608 Станция назначения: Батайск

Вид упаковки: Пакеты

№ п/п	№ плав.	№ партии	Марка стали	Требования к химическому составу	Технические требования	Прокатный стандарт	Размер проф.и.д.	Длинами		Сорт	Кол-во мест	Вес нетто, т	Вес брутто, т
1	3	2403810	Ст3сп5	ГОСТ 380-2005	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93*	90х90х6	МД	12000	1С	5	16,670	16,720
2	4	2403800	Ст3кп5	ГОСТ 380-2005	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	100х100х7	МД	12000	1С	11	36,128	36,238
3	5	2403811	Ст3кп5	ГОСТ 380-2005	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	100х100х8	МД	12000	1С	3	10,496	10,436
4	5	2403813	Ст3кп5	ГОСТ 380-2005	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	100х100х8	МД	12000	1С	2	6,040	6,080

Дополнительные технические требования:

Качественные характеристики:

Химический состав, %:

№ п/п	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
1	0,16	0,57	0,18	0,021	0,028	0,11	0,10	0,21	0,009	0,006
2	0,16	0,57	0,18	0,014	0,027	0,14	0,12	0,29	0,011	0,006
3	0,16	0,58	0,19	0,020	0,021	0,13	0,11	0,20	0,009	0,006
4	0,15	0,56	0,17	0,018	0,023	0,15	0,10	0,19	0,009	0,005

Механические свойства и технологические испытания:

Временное сопротивление, Н/мм²	Предел текучести, Н/мм²	Относительное удлинение δ5, %	KCU (-20 °C)	KCU (после механ старения)	Пригиб в холодном состоянии
466	328	34,7	124	100	выд.
472	322	34,6	133	80	выд.
465	310	34,0	137	93	выд.
464	311	33,9	119	102	выд.

Примечания:

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля: Удельная активность радионуклидов соответствует табл. Приложения №4
СП 2.6.1.2612-10 ОСПОРБ 99-2010
Допускается неограниченное использование металла

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата

Контролер ОТК

Барбулат С.Н.

ОТК Бр. №4