

936

Общество с ограниченной ответственностью «Южний горно-металлургический комплекс Донецк»  
 Филиал №2 «Енакиевский металлургический завод»  
 266429, Российская Федерация, Донецкая область, Енакиев, пр. Металлургов, д. 9 ОГРН 122930000478 ИНН/КПП 830800360/930743001  
 тел. + 7 (856) 529-23-01, emz.premiay@emzsteel.com

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА  
 № 31653 Дата 21.09.24

ФИЛИАЛ №2 «ЕМЗ» ООО «ЮТМК ДОНЕЦК»  
 Платежный: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОРТ»  
 Грузополучатель: АО «ЕВРАЗ Маркет», 398020, г. Липецк, ул. К. Леткин, 1/1, станция назначения ЧУЛН 1, Юго-Восточная ЖД  
 Покупатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРАЗ МАРКЕТ»

Заводской заказ №: 97613980925-1  
 Договор № 176М-ПТ-ЕМЗ от 03.03.23 Спецификация № РСМ-000164 ЭМЗ-2860

Наименование товара: Швеллер 12П ГОСТ 8240-97  
 Ст3сп 5-СВ ГОСТ 535-2005  
 ГОСТ 535-2005, ГОСТ 380-2005  
 ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 27772-2021  
 Кол-во: 14  
 Размер, мм: Длина, пакек, мет

№ Плавки	Марка стали	Класс	Шифр	Профиль		Профиль	Ширина	Высота	Толщина	Длина	Вес, т	Нетто	Брутто
				Класс	Ширина								
1	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	4,794	1	4,714	4,724	4,564	4,824
2	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	4,714	1	4,724	4,564	4,824	4,963
3	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	4,724	1	4,714	4,564	4,824	4,963
4	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	4,564	1	4,824	4,963	5,243	5,243
5	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	4,824	1	4,564	4,963	5,243	5,243
6	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	4,963	1	4,824	4,963	5,243	5,243
7	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	5,243	1	4,883	4,883	4,883	4,883
8	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	4,883	1	5,013	4,834	4,943	4,943
9	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	5,013	1	4,943	4,943	4,943	4,943
10	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	4,834	1	4,943	4,943	4,943	4,943
11	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	4,943	1	4,943	4,943	4,943	4,943
12	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	5,073	1	4,963	4,963	4,963	4,963
13	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	4,963	1	4,963	4,963	4,963	4,963
14	Ст3сп/С255	10-СВ	П73233Р10000110	120	120	12000	1	4,963	1	4,963	4,963	4,963	4,963
Итого		14		68,488		14		68,488		14		68,488	

Химический состав, %  
 Плавка С Mn Si S P Cr Ni Cu N Al As Ti Сжв  
 142939 0,160 0,600 0,170 0,004 0,007 0,020 0,010 0,020 0,008 0,003 0,002 0,000 0,260

Показатели качества товара  
 Механические свойства  
 Ударная вязкость КСЧ  
 После старения  
 Холодный изгиб  
 Микроструктура

№ 1 445 320 32  
 Временное сопротивление разрыву Н/мм2  
 Предел текучести Н/мм2  
 Относительное удлинение %  
 Относительное сужение %  
 Твердость НВ  
 Т - 20

Применение: Хомуты разового пользования  
 ДОЛЖНА  
 Контроль: Юд.тариф в.т.ч.  
 Подпись

21.09.2024 20:03:19